

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## STALOC CARBO SPEED

2-компонентный клей для пластиковых деталей

### ОПИСАНИЕ

STALOC Carbo Speed используется для ремонта карбоновых деталей и сломанных пластмассовых деталей (термопластов и реактопластов), например бамперов, чашеобразных сидений, стоек крыши и т. п. STALOC Carbo Speed не капает, устойчив к атмосферным воздействиям и старению.

Через несколько минут возможна следующая обработка, например, шлифовка, сверления или нарезание резьбы.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВО	ЕДИНИЦА	ЗНАЧЕНИЕ
Основа		Уретановый преполимер
Цвет		Черный
Жизнеспособность	мин	Ок. 1-2 мин
Достаточная промежуточная прочность (в зависимости от температуры)	мин	Ок. 2-3 мин
Конечная прочность	ч	24 ч
Соотношение в смеси		1:1
Твердость по Шору (ASTM D 2240)		70
Диапазон температур	°С	от -40°С до +140°С
Температура обработки	°С	от +10°С до +30°С
Температура отверждения	°С	от +6°С до +30°С
Прочность на растяжение и сдвиг (DIN 53283)	Н/мм <sup>2</sup>	24
Срок хранения при +25°С		12 месяцев
Вязкость в Пас (смеси)	Пас	40 000
Растяжение	%	25%
Сдвиг АБС	Н/мм <sup>2</sup>	3,7
Сдвиг алюминий / алюминий	Н/мм <sup>2</sup>	8
Сдвиг сталь / сталь	Н/мм <sup>2</sup>	5,4
Заполнение пазов	мм	4

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Пропорция смеси регулируется автоматически
- Через 10-30 мин. возможна следующая обработка
- Окончательное затвердевание через 24 часа
- Быстро склеивает разнообразные материалы
- Очень большая прочность соединения

### ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендованный способ применения, другие указания см. в паспорте безопасности.

Склеиваемые детали должны быть чистыми, очищенными от масла и жира. Зачистка склеиваемой поверхности повышает прочность соединения. Насадить смешивающий наконечник и выдавить STALOC Carbo Speed, пропорции смеси регулируются автоматически. Предварительное смешивание не нужно, с клеем можно работать как с однокомпонентным материалом. Достаточная промежуточная прочность достигается через 60 секунд. Окончательное затвердевание через 24 часа. После использования снова закройте картридж пробкой.

Запросите самую свежую версию паспорта безопасности.

Спаренный шприц 25 мл по 14 шт. в коробке

Двойной картридж 50 мл по 12 шт. в коробке (используйте пистолеты STALOC как оригинальные принадлежности)



Приведенные здесь сведения носят чисто информационный характер и считаются гарантированными. Однако мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, если мы не контролируем методы, которыми они пользуются. Пользователь сам должен определить приемлемость упомянутых здесь методов для своих целей и принять рекомендованные меры предосторожности для защиты материальных объектов и людей от опасностей, которые могут возникнуть при использовании этих продуктов. В соответствии с этим компания STALOC не берет на себя никаких гарантийных обязательств, в явном или скрытом виде связанных с продажей или использованием продукции STALOC, а также не гарантирует соответствие определенным целям. В частности, компания STALOC исключает любую ответственность за прямой или косвенный ущерб любого вида, включая упущенную прибыль. Тот факт, что здесь приведены разные методы или составы, не означает, что они не защищены патентами, например, лицензией на использование патентов компании STALOC, описывающей подобные методы или составы. Мы рекомендуем пользователю проверить намеченный способ применения перед началом серийного использования, руководствуясь приведенными здесь данными. Этот продукт может быть защищен одним или несколькими патентами или заявками на патент.

Состояние на: 04.05.2022



Вызов STALOC



[www.staloc.com](http://www.staloc.com)